

איטום וציפוי חניונים עיליים מערכת אוטוגרד

מערכת פוליאוריטן אלסטומרי לאיטום וציפוי חניונים עיליים מתוצרת ניאוגרד ארה"ב

תכונות והתאמה עיקרית:

- איטום עמיד שחיקה וגמיש למשטחים עיליים.
- ללא תפרים-אחידות מלאה ורציפה של איטום על כל המשטח ללא פסי הלחמה וחיבור.
- השכבות העליונות מיועדות לעמוד בשחיקה גבוהה עקב תנועת רכבים ומשאיות.
- עובי מערכת 2-3 מ"מ, קל משקל ואינו מכביד על מבנה קיים.
- ניתן לבצע גמר צבעוני וסימוני חצים ופסי הפרדה וחניה.
- בעל גמר נוגד החלקה (R11-R13)
- מצטיין בעמידות כימית וחשיפה לשמנים ודלקים.
- עמיד UV ועמיד לשינויי מזג אויר קיצוניים.
- הצלחה מוכחת של מעל 40 שנה בעולם ומעל 10 שנים בארץ!

נתונים טכניים

- עומד בתקנים: TT-S-00230C and ASTM C-920
- יכולת התארכות כ- 400% (מגשר על סדקים וכוחות גזירה בין לוחים)
- חוזק מתיחה גבוה: כ- 17 מגפ"ס!

הוראות שימוש

ביצוע ע"י קבלני יישום מוסמכים בלבד

- ניקוי: ניקיון השטח משמנים ולכלוך, תיקון חורים נקודתיים ושברים בבטון, שטיפת הבטון וייבושו המוחלט. אם יש מקטעים מזוהמים בשמנים או גרז, הם ינוקו באמצעות מברשות מכניות וממיסים מתאימים.
- הכנה מכנית של הבטון: יש לבצע Shot Blast או גריסה במכונת ליטוש.
- תיקון שברים וטיפול בסדקים ותפרים לא פעילים (ייקבעו עפ"י כל פרוייקט לגופו)
- טיפול בסדקים ותפרים פעילים ברוחב 1.5 מ"מ עד 2 מ"מ (יקבעו עפ"י כל פרוייקט לגופו).
- רולקות: יש לבנות רולקות 3X3 ס"מ עם מסטיק פוליאוריטני POWER-FIX PU40.

אזהרות:

- אין ליישם את החומרים כאשר טמפרטורת התשתית נמוכה מ-10°C או גבוהה מ-35°C.
- תשתית הבטון/מדה תהיה בחוזק לחיצה של 30 מגפ"ס לפחות, יבשה ונקייה עם קצב פליטת לחות נמוך מ- 4% ולפחות 3°C מעל נקודת הטל.
- יש לוודא כי בזמן יישום הציפוי, הנדיפים לא יחדרו לריאות ולעיניים של הצוות. במקומות סגורים מומלץ להזרים אוויר צח ולהתגונן באמצעות חבישת מסיכות מתאימות. מומלץ ללבוש חליפות מתאימות בכדי למזער את האפשרות למגע של החומר עם העור. יש להרחיק מאתר היישום מקורות חום, ניצוצות ולהבות. יש להציב שילוט מתאים ברדיוס של 30 מטר, לכסות פתחי צנרת, להצטייד במטפי כיבוי (CO2), ולדאוג לאוורור.
- לאחר היישום אין לאפשר תנועת אנשים על המשטח במשך יום לפחות (בטמפ' של 20°C) תנועה כבדה לאחר 48 שעות וחשיפה לחומצות לאחר 7 ימים (בטמפ' של 20°C).
- יש להגן על צמחים ובעלי חיים.

חלוקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשוקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחיות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com

אחסון:

החומרים יסופקו באריזתם המקורית כשהיא סגורה ועליה מסומנים פרטי היצרן, שם המוצר, סוג החומר ותאריך הייצור. אחסון החומרים יעשה בטמפ' של 25°C (מקסימום) ללא חשיפה ישירה לשמש.

ניקוי:

כלים באמצעות קסילן/קסילול, ידיים במים וסבון.

חיי מדף:

24 חודשים מתאריך הייצור המוטבע על הפח או יותר באישור פרטני מכרמית.

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com