

איטומט פלוס 502

תערובת צמנטית דו-רכיבית איכותית גמישה ביותר לאיטום רב שימושי. מתאים לאיטום חיובי ושלילי. משמש לאיטום מאגרי מים, חדרים רטובים ובריכות שחיה. מאושר לשימוש במאגרים למי שתייה על פי דרישות ת"י 5452.

תכונות והתאמה עיקרית:

- תערובת צמנטית דו-רכיבית גמישה ביותר לאיטום קירות ורצפות. משלבת גמישות, הידבקות ואטימות מצויינת.
- מתאים לאיטום חיובי ושלילי.
- משמש לאיטום מאגרי מים למי שתייה, בריכות שחיה וכו' (ראה מפרט עבודה).
- איטום קירות בטון כהכנה לחיפוי יבש או רטוב.
- איטום מקלטים ומרתפים מבחוץ ומבפנים, איטום גגות בטון מתחת לריצוף, איטום מרפסות פתוחות, אדניות, מטבחים וחדרי אמבטיה.
- בעל הידבקות טובה לתשתיות כגון: בטון, טיח, לוחות אבן, מתכת, עץ, צמנט בורד, לוחות גבס, בלוקי גבס ועוד.
- משמש כחומר מקשר (פריימר) על תשתית בעלת ספיגות נמוכה וגמישה כגון עץ צבוע או מתכת.
- מתאים לאיטום בגב האבן בשיטת ברנוביץ (ראה מפרט)

נתונים טכניים

- כושר גישור על סדקים - 2.95 מ"מ.
- כושר הידבקות - כ-2.5 מגפ"ס.
- מעבר אדי מים - 1.59 מטר = SP.
- כושר התארכות בכוח מרבי - 35%.
- חדירות למים ע"פ בדיקות מכון התקנים - ב-1, 3 ו-7 אטמוספרות אין חדירת מים.

הוראות שימוש

- נקה היטב השטח מאבק, לכלוך, שומנים וחלקים רופפים.
- שטוף התשתית עד לרוויה וסלק עודפי מים.
- פגמים חיצוניים, קיני חצץ בבטון, אזורים מסביב לחוטים וכן ברזל שנחשף יש לחצוב ולתקן לפני ביצוע האיטום ולהגיע לתשתית חלקה וישרה בעזרת שיקום בטון 650 / 651 או באמצעות Rep-Mur F או 46A של חברת ארדקס.
- בצע רולקות במפגש בין קירות לרצפה בחומרי מליטה מתאימים 24 שעות לפני יישום איטומט פלוס 502.
- בהיקף השטח המוגדר ריצפה רטובה, בקו המפריד עם השטחים היבשים יש לצקת חגורת בטון באמצעות בטון פיקס 185, עליהן ייבנו הקירות והמחיצות.
- שפוך לדלי ערבוב את כל תכולת המיכל איטומט פלוס 502 חלק ב', הוסף באיטיות ותוך כדי ערבוב במערבל תכולת שק חלק א', ערבב היטב עד לקבלת תערובת אחידה ונוחה למריחה.
- שטוף את שאריות הפולימר הנוזלי מהמיכל עם כ-1 ליטר מים והוסף לתערובת.
- מרח את התערובת המוכנה על התשתית (איטום חיובי ושלילי) בעזרת מברשת או מאלג'.
מומלץ לעבוד עם איטומט פלוס 502 בשני צבעים על מנת לוודא כיסוי מלא של השטח ע"י חומר האיטום.
- יש למרוח 2 שכבות איטום בהפרש של 4-10 שעות "שתי וערב" כאשר השכבה הראשונה במצב דביק.

נתונים טכניים

- כושר גישור על סדקים - 2.95 מ"מ.

חלוקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחזיות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.


לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com

- כושר הידבקות - כ-2.5 מגפ"ס.
- מעבר אדי מים - 1.59 מטר = SP.
- כושר התארכות בכוח מרבי



הערה: את הפוגות בין האריחים יש למלא ברובה מסוג FG FLEX / 117.

אזהרות:

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com

- אין ליישם איטומט פלוס 502 בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 35°C.
- באזורים סגורים ללא אוורור זמני היישום בין השכבות מתארכים.

אריזה:

חלק א' - אבקה: שק נייר במשקל 25 ק"ג. חלק ב' - נוזל: מיכל פלסטיק במשקל 10 ק"ג. גוונים אפור, לבן

צריכה:

לא פחות מ-2.5 ק"ג למ"ר בשתי שכבות איטום. לאיטום נגד לחצי מים מעל 3 מטר גובה יש ליישם שכבת איטום שלישית

הרכב:

חומרים מינרליים, צמנט, מוספים הידראולים + פולימרים

עבידות:

כשעה וחצי בדלי. מומלץ לערבב כל 15 דקות למניעת היווצרות קרום

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

ניקוי:

במים כל עוד החומר רטוב, כאשר החומר יבש יש לנקות באצטון

חיי מדף:

8 חודשים מתאריך הייצור.

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com