

## אקוסטיפיקס 183

תערובת צמנטית לבידוד אקוסטי ליישום מתחת למערכת ריצוף המיועדת לבידוד בפני קול הולם. נבדק לפי תקן ISO-140-8 ומתאים לדרישות התקן הישראלי ת"י 1004 חלק 1.

תכונות והתאמה עיקרית:

- תערובת צמנטית המיועדת ליישום ישירות על גבי בטון מתחת למערכת ריצוף.
- מתאים לשימוש במבני מגורים.
- מתאים לשימוש על גבי תשתיות כגון: בטון, קרמיקה, טרצו, אבן טבעית, מדה מתפלסת (לתשתיות נוספות יש להתייעץ עם המחלקה הטכנית).
- תערובת צמנטית בעלת יכולת בידוד אקוסטי בפני קול הולם המתאימה לדרישות ת"י 1004 חלק 1.
- תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.

### נתונים טכניים

- משקל מרחבי יבש: 0.7 ק"ג/ליטר.
- מפלס קול הולם לאחר הפחתה של אקוסטיפיקס  $L_{n,w}=57$  dB
- משך עבודה שימושי: עד 1 שעה.

### הוראות שימוש

- נקה הרצפה משכבות חלשות ורופפות, אבק, לכלוך, שומנים ומכל גורם העלול להפריע להדבקה טובה.
- במידה ויישום אקוסטיפיקס 183 מבוצע על בטון חדש יש להמתין לפחות שבועיים מיום יציקת הבטון.
- ניתן ליישם אקוסטיפיקס 183 לפני הנחת הצנרת על הרצפה או אחריה.
- שפוך למיכל ערבוב כ- 13-14 ליטר מים, הוסף באיטיות את כל תכולת השק 20 ק"ג תוך כדי ערבוב במערבל, עד קבלת תערובת אחידה ונקיה מגושים. המתן כ- 3-5 דקות וערבב שנית.
- כמויות המים יכולות להשתנות למרות האמור לעיל כתוצאה משינוי מזג האוויר ועוד. בכל מקרה יש להגיע לרמת העבידות המתאימה.
- מרח על גבי התשתית שכבת אקוסטיפיקס בעובי של 5 מ"מ באמצעות מכונת התזה, יש להתאים את צריכת המים לעבידות הרצויה. יש לוודא שהחומר מפוזר על גבי כל השטח באופן אחיד באמצעות מאלג'.
- היישום יבוצע על פני התשתית הקיימת, יש לוודא מריחה/ התזה על גבי הקיר בגובה שלא יקטן מ- 1 ס"מ.
- לאחר 48 שעות מגמר היישום של אקוסטיפיקס ניתן להמשיך בעבודות.

### אזהרות:

- אין ליישם אקוסטיפיקס 183 בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 35°C. (במידת הצורך יש לבצע הצללה באזור העבודה).
- אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתייבש. לא ניתן לעבוד עם תערובת שהתייבשה.

### אריזה:

שק נייר במשקל 20 ק"ג.

### צריכה:

**מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה**  
החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה.  
מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

### לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com

כ- 4.5 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ.

**הרכב:**

תערובת המבוססת על צמנט אפור, מלאנים מודרגים, פולימרים אבקתיים ומוספים כימיים מיוחדים.

**אחסון:**

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש.

**ניקוי:**

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר טרי.

**חיי מדף:**

6 חודשים מתאריך הייצור.

**מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה**

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

**לייעוץ ופרטים נוספים**

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com