

בונד 203

פולימר נוזלי לשיפור חוזק ועמידות של תערובות צמנטיות כגון: טיח, שליכט, שפריץ, טיט לריצוף ועוד.

תכונות והתאמה עיקרית:

- דבק נוזלי שניתן לערבוב עם תערובות צמנטיות. משפר את חוזק הטיח והטיט.
- משפר את עמידות מערכת הטיח והטיט.
- לריצוף ■ משמש כתוסף לטיט לשיפור העמידות וחוזק ההידבקות.
- לטיח ■ משמש כתוסף לטיח צמנטי לשיפור עמידות, איטום וחוזק ההידבקות.
- משמש כתוסף לדבקים ורובה לשיפור ההידבקות.

נתונים טכניים

- בונד 203 בתוספת של 15%-20% ממשקל הצמנט מקנה חוזק הידבקות של כ-0.7 מג"ס.

חוראות שימוש

- נקה התשתית מאבק, לכלוך ושומנים.
- הכן התערובת: מלט וחול ביחס המתאים לשימוש הרצוי.
- הוסף בונד 203 למים או לתערובת הסופית בכמות של כ-15%-20% ממשקל הצמנט עד קבלת העבדות הרצויה.
- כאשר התערובת מכילה חול ביחס גבוה יותר מהרגיל או כאשר יש צורך בחוזק גבוה יותר ניתן להגדיל את כמות הבונד.

אריזה:

מיכל פלסטיק במשקל 5 ק"ג, 20 ק"ג, 200 ק"ג, 1000 ק"ג.

צריכה:

20% ממשקל הצמנט ■ להרבעה
15% ממשקל הצמנט ■ לטיח מיישר וטיט.

חרכב:

דבק נוזלי פולימרי לטקס SBR.

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש.

ניקוי:

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר רטוב.

חיי מדף:

6 חודשים מתאריך הייצור.

בונד 203

פולימר נוזלי לשיפור חוזק ועמידות של תערובות צמנטיות כגון: טיח, שליכט, שפריץ, טיט לריצוף ועוד.

תכונות והתאמה עיקרית:

- דבק נוזלי שניתן לערבוב עם תערובות צמנטיות. משפר את חוזק הטיח והטיט.
- משפר את עמידות מערכת הטיח והטיט.
- לריצוף - משמש כתוסף לטיט לשיפור העמידות וחוזק ההידבקות.
- לטיח - משמש כתוסף לטיח צמנטי לשיפור עמידות, איטום וחוזק ההידבקות.
- משמש כתוסף לדבקים ורובה לשיפור ההידבקות.

נתונים טכניים

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com

■ בונד 203 בתוספת של 15%-20% ממשקל הצמנט מקנה חוזק הידבקות של כ-0.7 מגפ"ס.

הוראות שימוש

- נקה התשתית מאבק, לכלוך ושומנים.
- הכן התערובת: מלט וחול ביחס המתאים לשימוש הרצוי.
- הוסף בונד 203 למים או לתערובת הסופית בכמות של כ-15%-20% ממשקל הצמנט עד קבלת העבידות הרצויה.
- כאשר התערובת מכילה חול ביחס גבוה יותר מהרגיל או כאשר יש צורך בחוזק גבוה יותר ניתן להגדיל את כמות הבונד.

אריזה:

מיכל פלסטיק במשקל 5 ק"ג, 20 ק"ג, 200 ק"ג, 1000 ק"ג.

צריכה:

20% ממשקל הצמנט - להרבעה
15% ממשקל הצמנט - לטיח מיישר וטיט.

הרכב:

דבק נוזלי פולימרי לטקס SBR.

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש.

ניקוי:

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר רטוב.

חיי מדף:

6 חודשים מתאריך הייצור.

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com