

## בונד 250A

דבק פולימרי נוזלי לשיפור חוזק ועמידות של תערובות צמנטיות כגון: טיח, שליכט, טיט לריצוף, אריחי קרמיקה, אבן ועוד.

תכונות והתאמה עיקרית:

- דבק נוזלי שניתן לערבוב עם תערובות צמנטיות (חלק ב' לדבק פיקס 114). משפר את חוזק התערובת וכן את כושר ההידבקות לתשתית.
- מקנה גמישות לתערובת לאחר התקשות.
- לריצוף - משמש כתוסף לטיט לשיפור העמידות וחוזק ההידבקות.
- לטיח - משמש כתוסף לטיח צמנטי לשיפור עמידות, איטום וחוזק ההידבקות.
- משמש כתוסף לדבקים ורובה לשיפור ההידבקות, גמישות ואטימות.

### נתונים טכניים

- חוזק ההידבקות לאחר 28 יום - 1-2 מגפ"ס.
- חוזק בכפיפה - 2-3 מגפ"ס.

### הוראות שימוש

- נקה התשתית מאבק, לכלוך ושומנים.
- הכך התערובת: מלט וחול ביחס המתאים לשימוש הרצוי.
- הוסף בונד 250A למים או לתערובת הסופית בכמות של כ-10%-15% ממשקל הצמנט עד קבלת העמידות הרצויה.

### לעבודה עם דבק פיקס 114

- שפוף למיכל ערבוב 7 ק"ג בונד 250A והוסף את תכולת השק 25 ק"ג דבק קרמיקה 114 / דבק פיקס 110 בהתאם לעובי ההדבקה.
- הקפד על הכנת תערובת הומוגנית, מומלץ בערבול מכני. המתן כ-3 דקות וערבול שנית, רק לאחר מכן התערובת מוכנה לעבודה.
- הקפד על ביצוע עבודת ההדבקה כאשר התשתית והאריחים נקיים מלכלוך. ראה הנחיות במפרטי העבודה.

### אזהרות:

- אין לעבוד בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 35°C.
- יש לבצע בדיקה לתשתית ע"י מעבדה מאושרת ולקבל אישור המתכנן להדבקה וחיפוי.
- אין לעבוד בחיפוי בימי שרב או כאשר צפוי גשם לפחות 24 שעות מגמר היישום.

### אריזה:

מיכל פלסטיק במשקל 7 ק"ג, 200 ק"ג, 1000 ק"ג.

### צריכה:

10%-15% ממשקל הצמנט בתערובת בהתאם ליישום, לעובי, לתשתית (בהתאם למפרטי החברה השונים).

#### מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

#### לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com

**הרכב:**

דבק נוזלי פולימרי לטקס SBR.

**אחסון:**

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש.

**ניקוי:**

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר רטוב.

**חיי מדף:**

6 חודשים מתאריך הייצור.

**מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה**

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

**לייעוץ ופרטים נוספים**

**טלפון:** 04-6178906

**פקס:** 04-6371124

**אתר:** carmit-mrfix.com