

כרמוליט 323

נוזל שקוף לחיזוק ושיפור רצפות בטון ואבני חיפוי.

תכונות והתאמה עיקרית:

- נוזל על בסיס סיליקטים החודר לעומק האבן והבטון ויוצר ריאקציה כימית עם הלחות המצויה בתשתיות השונות ויוצר דבק. כמו כן מחזק את שכבת החרסיות המצוייה באבן הטבעית שהיא אזור החולשה באבן.
- אוטם בפני לחות ורטיבות.
- מקנה עמידות כימית לשמנים, דלקים, וכימיקלים שונים (יש לפנות למחלקה הטכנית לקבלת פרטים).
- מחזק פני הבטון ללחיצה, שחיקה ונגיפה.
- מונע יציאת אבק מבטון, מקל על ניקוי ואחזקה.
- מתאים לחיזוק רובה במישקים בין אריחים.

נתונים טכניים

- משקל סגולי: 2-1 גר' / סמ"ק
- PH - הגבה 12

טבלת צריכה

אפליקציה	מספר מטרים לליטר מדולל	מספר שכבות	אופן הדילול מים : "כרמוליט 323"
בטון	כ- 2.45 מ"ר	2	1:1
			2:1
טרצו	כ- 7.35 מ"ר	2	1:3
			1:3
בטון חלק ומבריק	7.35 - 4.9 מ"ר	3	1:4
			1:3
			1:2
אבני חיפוי – תלוי בפורזיות של האבן	כ- 2.45-3.45 מ"ר	1 1-2	1:1 ללא דילול

הוראות שימוש

- יש לבצע ניקוי להורדת לכלוך ושמנים על פני רצפות בטון ומרצפות ישנות.
- על פני בטון חדש יש לבצע אשפרה כנדרש רק עם מים וליישם כרמוליט 323 לאחר 10 ימים לפחות. לקבלת תוצאות אופטימליות מומלץ להמתין 28 ימים לפחות.

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com

- העבודה תבוצע על תשתית נקיה, יבשה, ללא שומן, שעווה או חומרי איטום שונים.
- יש ליישם כרמוליט 323 בשתי שכבות ולדלל כמפורט בטבלה.


יישום על פני בטון

- יש לפזר את החומר על פני השטח עם מטאטאים או עם מגבי ספוג, כך שפני השטח יקבלו טיפול אחיד ללא יצירת שלוליות או קטעים יבשים.
- יש להמתין לייבוש החומר על פני הבטון וליישם שכבה שניה באופן דומה.
- במידה ומופיעים גבישים לבנים ביישום השכבה השניה יש לרחוץ מיד את הרצפה עם מברשת קשה, רצוי עם מים חמים. יש להרחיק את המים ולתת למשטח להתייבש.
- לאחר מספר שעות מגמר היישום ניתן לדרוך על המשטח. בשלב זה אין יותר יציאת אבק מפני הבטון.

יישום על גבי אבן

- יש להסיר עם מברש ברונזה או מכשיר אחר את התפרחת והחלקים הרופפים מפני האבן.
- יש להתזיז או למרוח את הנוזל על פני האבן לפני ההוראות המופיעות בצריכה.

הערה:

- כל זמן שיש סיד חופשי בתשתית הסבירות היא להופעת כתמים לבנים שנעלמים עם הזמן. 

אזהרות:

- אין ליישם כרמוליט 323 על משטחי בטון שאושפרו בקיורנג. חובה להסיר קיורנג לפני הביצוע.
- יש להשתמש בכפפות, משקפי מגן ומגפיים. המנע ממגע עם העור. במקרה ונפגעת שטוף עם הרבה מים.

אריזה:

מיכל 20 ק"ג, חבית 200 ליטר

הרכב:

מלחים אי אורגניים, ליתיום

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

חיי מדף:

6 חודשים מתאריך הייצור

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחזיות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com