

## מדה 440 על בסיס גבס

מדה מתפלסת עבה על בסיס גבס המיועדת לפילוס משטחים.  
עובי פילוס מומלץ 10-40 מ"מ.

תכונות והתאמה עיקרית:

- מדה המשמשת לפילוס רצפות כהכנה להדבקות קרמיקה, רצפות מחוממות, שטיחים, רצפות PVC, פרקט וכד'. מתאימה לעבודות פנים בלבד.
- מתפלסת מעצמה, מאפשרת קבלת רצפה מישורית מוכנה לשימוש תוך 48 שעות.
- אינה מתכווצת, בעלת כושר הידבקות גבוה לכל סוגי הריצוף. בעלת חוזק גבוה בלחיצה וכפיפה, אינה נסדקת ומתאימה לשימוש בכל סוגי המבנים.

### נתונים טכניים

- חוזק לחיצה לאחר 28 יום - 20-25 מגפ"ס.
- חוזק כפיפה לאחר 28 יום - 8-10 מגפ"ס.
- אדהזיה לאחר 28 יום - כ-0.8 מגפ"ס

### הוראות שימוש

- יש לבצע בדיקת לחות התשתית באמצעות מכשיר למדידת לחות אלקטרוני. הלחות צריכה להיות נמוכה ב-4%.
- נקה את התשתית מחלקי בטון וטיח רופפים, אבק, לכלוך, שומנים, צבע ומכל גורם העלול להפריע להדבקה טובה.
- יש לחספס את פני הבטון באמצעות קירצוף או ליטוש אבן יהלום, לחרוץ לפחות 1 מ"מ בהתאם למפרט.
- לאחר סיום עבודות הליטוש יש לשאוב את שאריות האבק והפסולת באמצעות שואב אבק.
- הדבק רצועת פוליאטילן מוקצף לאורך והיקף הקירות, פתחי דלתות ומסביב לעמודים. יש לבצע הדבקה כפולה.
- חובה לסגור את המבנה על מנת למנוע רוח פרצים.
- יש ליישם פריימר 113 על פני התשתית.
- יש לפזר את התערובת הנוזלית על פני התשתית המוכנה באמצעות מגב ומטאטא כביש עד רוויה ומניעת השלוליות. המתן בין 12-24 שעות. יש לוודא משטח פנוי מתנועה במהלך זמן ייבוש הפריימר.
- עררב תכולת השק היטב עם כ-4.5-5 ליטר מים עד קבלת תערובת אחידה ללא גושים.
- בעבודה עם מכונה יש לכוון את כמות המים באמצעות מסורת מים עד קבלת תערובת המתאימה ליציקה.
- כמויות המים יכולות להשתנות למרות האמור לעיל כתוצאה משינויי מזג האוויר ועוד. בכל מקרה יש להגיע לרמת העבדות המתאימה.
- בצע בדיקת שירוע על אריח קרמי באמצעות מילוי המדה הנוזלית בכוס 250 מ"ל, שפוך תכולת הכוס על גבי הלוח, וודא כי המדה תופסת כ-15-20 ס"מ קוטר.
- במידה וקיים תפר בבטון יש להעתיק את התפר ליציקת המדה, מתחת למשקופים בחיבור עם קירות, מדרגות וכל אלמנט אנכי יש לנסר תפר.
- את התפר יש למלא באמצעות POWER-FIX PU40 או עם ארדקס סיליקוני SN.
- יש להמתין 48 שעות לפני הדבקות אריחים, שטיחים ויריעות PVC (באזורים בלתי מאווררים המתן 96 שעות).

אזהרות:

### חלוקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

### לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com

- אין ליישם מדה 440 בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 35°C.
- אין לעבוד במקומות פתוחים (רוח פרצים).
- ביציקה מעל 4 מ"ר חובה לעבוד עם מכונה.
- בכל מקרה אסור שיהיה מגע בין המדה לקירות.
- אין לבצע אשפרה.
- אין להדביק פרקט, PVC לפני ייבוש מלא של המדה.
- אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתייבש.

**אריזה:**

שק נייר במשקל 25 ק"ג

**צריכה:**

כ-2-1.8 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ

**הרכב:**

גבס, אגרגטים ומוספים פולימרים

**תשתית:**

רצפת בטון, ריצוף וכדומה

**ניקוי:**

במים זורמים כל עוד החומר טרי

**אחסון:**

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

**חיי מדף:**

6 חודשים מתאריך הייצור

**מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה**  
החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה.  
מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו  
ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

**לייעוץ ופרטים נוספים**

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com