

## רובה CG2 FG-FLEX

רובה צמנטית גמישה ARDEX FG FLEX, סיווג CG2 בטכנולוגיית MICROTECH למילוי מישקים בין אריחים, בקירות ורצפות פנים וחוץ.

תכונות והתאמה עיקרית:

- משמשת למילוי ואיטום של מישקים ברוחב 1-6 מ"מ.
- (שים לב! תקן ישראלי מחייב פוגה של 3 מ"מ מינימום).
- גמישה ועמידה במיוחד לעומסים ונפילת חפצים - 35 מגפ"ס קשיות אחרי יום בלבד.
- בעלת מוספים דוחי אבק ומים !
- ניתנת לדריכה לאחר 4 שעות בלבד !
- מועשרת בסיבים פולימרים MicroTech fibers בעלת מוספים אנטי בקטריאליים.
- קיימת ב- 15 גוונים (יש לברר מראש זמינות במלאי).

### נתונים טכניים

- זמן עבידות הינו כ-90 דקות ב-20°C.
- המתנה לדריכה : 3 שעות.
- רמת קשיות הרובה לאחר יום - 35 מגפ"ס.
- רמת קשיות רובה לאחר 28 ימים - 75 מגפ"ס.

### הוראות שימוש

- יחס הערבוב הוא כ- 1.4 ליטר מים לכל שק 5 ק"ג אבקה (3.5 ליטר ל- 12.5 ק"ג). הפח לערבוב יהיה בנפח מינימלי של 18 ליטר.
- יש להוסיף את האבקה אל המים הנקיים תוך כדי ערבוב בכלי חשמלי.
- לאחר 2-3 שעות יש לנקות עודפי רובה עם מים נקיים בלבד (ללא סבון או חומצה).
- ברצפות בשטח גדול מומלץ לבצע ניקיון עם מכונת פוליש עם פד לבן של 3M.
- לאחר 12 שעות יבוצע הפוליש. במקומות בהם ראש המכונה לא מגיע לפני האריח בשל הפרשי גובה בין האריחים ( בעיקר בפינות ) על הקבלן לגרד את הלכלוך עם שפכטל.
- מילוי הפוגות : יש להחדיר את החומר המעורבב אל תוך הפוגות לכל עומקן (עובי האריח) תוך החדרת החומר בדחיפה אנכית עם שפכטל ולאחר מכן לעבור עם מאלג' להחלקה ודחיסה סופית עד למילוי מוחלט בגובה פני האריח. יש לנקות את שאריות הרובה מבלי לגרור חומר מתוך הפוגות. אין לבצע שכבה נוספת דקה על הפוגה המלאה !

### אזהרות:

- התשתית והאריחים לא יורטבו לפני ביצוע הרובה.
- חשוב שהחול והסומסום יהיו יבשים לפני ביצוע הרובה.
- אין ליישם את החומר בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 35°C.
- אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתייבש.
- אסור להרטיב את השטח המיושם ב-24 שעות ראשונות.

### אריזה:

#### מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

#### לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com

שק במשקל 12.5 ק"ג, שקית 5 ק"ג.

**הרכב:**

צמנט, מוספים פולימריים, חול טחון.

**צריכה:**

לאריח 30X30 בעובי 5 מ"מ ורוחב פוגה 3 מ"מ יידרשו כ- 0.2 ק"ג / מ"ר.

לאריח 60X60 בעובי 5 מ"מ ורוחב פוגה 3 מ"מ יידרשו כ- 0.15 ק"ג / מ"ר.

**ניקוי:**

כלים וידיים במים זורמים כל עוד התערובת לא התייבשה.

**חיי מדף:**

12 חודשים מתאריך הייצור.

**אחסון:**

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש. אין לאחסן בשמש !

**מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה**

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

**לייעוץ ופרטים נוספים**

**טלפון:** 04-6178906

**פקס:** 04-6371124

**אתר:** carmit-mrfix.com