

שפריץ מוכן 420/421

שפריץ לציפוי פנימי / חיצוני ליישום על גבי טיח צמנטי, טיח תרמי וחידוש שפריץ קיים. עומד בדרישות תקן 1414.

תכונות והתאמה עיקרית:

- בעל מרקם גס או עדין בהתאם לעובי היישום
- מאפשר מעבר אדי מים. קל ונוח ליישום
- בעל חוזק מכני גבוה
- מתאים לתנאי האקלים בארץ
- עמיד בפני חדירת רטיבות
- שפריץ מוכן 420 - גוון לבן, שפריץ מוכן 421 - גוון בז'

הוראות שימוש

- תקן פגמים וחורים עם שיקום בטון 650 / 651 או עם REP-MUR F + בונד 340.
- נקה התשתית מחלקי בטון וטיח רופפים, אבק, לכלוך, שומנים, צבע ומכלל גורם העלול להפריע להדבקה טובה.
- שטוף הקיר היטב לפני יישום שפריץ מוכן 420 / 421.
- שפוף למיכל ערבוב כ-7-8 ליטר מים, הוסף באיטיות את כל תכולת השק 25 ק"ג תוך כדי ערבוב במערבל עד קבלת תערובת אחידה. המתן כ-3 דקות וערבב שנית.
- כמויות המים יכולות להשתנות למרות האמור לעיל כתוצאה משינויי מזג האוויר ועוד. בכל מקרה יש להגיע לרמת העבידות המתאימה.
- כאשר מיישמים שפריץ מוכן 420 / 421 על גבי משטחים חלקים בעלי ספיגות נמוכה, יש למרוח או להתזי פריימר להדבקה 113 בכמות של 100-150 גר' למ"ר.
- יישם שכבת שפריץ מוכן 420 / 421 כאשר הפריימר עדיין רטוב.
- המתן לייבוש ראשוני כשעה ויישם שכבה שניה. הקפד על שכבה אחידה לפי המרקם הרצוי.
- יש לבצע אשפורה מיד לאחר התקשות ראשונית (כשעתיים - שלוש אחרי גמר היישום) במשך 3 ימים 3 פעמים ביום.
- ניתן ליישם שפריץ באמצעות מכונת התזה או במכשיר ידני.
- מומלץ לעבוד בשיטת השפריץ הלחוף במאל'.
■ כאשר מיישמים שפריץ מוכן 420 / 421 על גבי טיח תרמי יש להקפיד על עובי שכבות של 6 מ"מ לפחות.

הערה:

מומלץ לבצע הצללה מסביב לפיגום ע"י רשת צל כדי לשמור על סביבת עבודה נוחה ומוגנת מפני תנאי אקלים.

אזהרות:

- אין ליישם שפריץ מוכן 420 / 421 בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 35°C.
- אין ליישם שפריץ מוכן 420 / 421 כשיריד גשם והקיר רווי במים או כאשר נושבות רוחות חזקות.
- אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתייבש.

אריזה:

שק נייר במשקל 25 ק"ג

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com

צריכה:

כ-5-4 ק"ג למ"ר על טיח מיישר. כ-9-8 ק"ג על טיח תרמי

הרכב:

צמנט לבן, אגרגטים מינרלים, דבקים ומוספים מיוחדים

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

ניקוי:

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר טרי

חיי מדף:

6 חודשים מתאריך הייצור

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com