

R2-T ARDEX WA

רובה ודבק אפוקסי לאיטום ומילוי מישקים ברוחב 2-12 מ"מ לשימוש פנימי וחיצוני.

תכונות והתאמה עיקרית:

- אנטי-בקטריאלית! אינה מפתחת עובש ופטרת.
- הרובה מתאימה במיוחד לאיטום מישקים באיזורים רטובים ובמקומות שנדרשת הגיינה ועמידות כימית כגון : מקלחות, מחלבות, מטבחים, מעבדות, בריכות שחיה, איזורים להכנה והגשת מזון, בתי חולים וכו'.
- דבק חזק ועמיד במיוחד המאפשר הידבקות למגוון תשתיות כגון מתכת, זכוכית, פיברגלאס, אריחים על אריחים, אפוקסי (לאחר הכנה) שיש ועוד.
- בעלת זמן עבידות משופר - עד 60 דקות (עפ"י הנחיות ביצוע).
- עמידה בטמפרטורות קיצוניות -20°C ועד $+80^{\circ}\text{C}$.
- בעלת עמידות גבוהה לכימיקלים.
- קיימת בגוונים: אפור, לבן, או בז'.

נתונים טכניים

- זמן עבידות: כ-45 דקות בטמפ' של 20°C , כ-60 דקות בטמפ' של 15°C .
- זמן לדריכה: לאחר 12-24 שעות.
- חוזק הדבקה (שליפה) לאחר 28 ימים: מעל 2 מגפ"ס !

חוזק בלחיצה

- לאחר 24 שעות - כ-60 מגפ"ס
- לאחר 7 ימים - כ-70 מגפ"ס
- לאחר 28 ימים - כ-70 מגפ"ס

חוזק בכפיפה

- לאחר 24 שעות - כ-35 מגפ"ס
- לאחר 7 ימים - כ-40 מגפ"ס
- לאחר 28 ימים - כ-40 מגפ"ס

חוזק בלחיצה	
לאחר 24 שעות	כ- 60 מגפ"ס
לאחר 7 ימים	כ- 70 מגפ"ס
לאחר 28 ימים	כ- 70 מגפ"ס

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה
החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com

הוראות שימוש

- כאשר משתמשים בדבק רגיל יש להמתין 7 ימים לפחות מגמר ריצוף האריחים לפני מילוי הפוגות.
- בשימוש בדבק מהיר ייבוש מסוג ARDEX S-22 ניתן למלא רובה אחרי 12-24 שעות בלבד !
- נקה את הפוגות שבין האריחים בעזרת כלי חד עמוק ככל האפשר, נקה המרווחים היטב מלכלוך, שומנים ואבק.
- שטוף את הפוגות והבטח יציאת כל האבק. יבש היטב.
- יש ליישם על תשתית יבשה בטמפ' שלא תפחת מ- 10°C ולא תעלה על 30°C.
- החומר ארוז בדלי פלסטיק המחולק ל- 2 חלקים, יש לערבב באופן יסודי את כל כמות המקשה (במכסה) לתוך כל כמות הבסיס (בדלי) עד קבלת תערובת אחידה. יש לערבב במערבל חשמלי בלבד במהירות איטית. יחס ערבוב הוא משקלי 1:3 (בסיס: מקשה).
- לאחר הערבוב חובה להוציא את החומר המערבב למגש עבודה שטוח בחשיפה מקסימלית לאוויר. פעולה זו תאריך את זמן העבודה עם החומר !
- מרח את החומר עם מאלג' גומי חלק ונקי לתוך הפוגות הנקיות, ודא כי הן מלאות לחלוטין.
- נקה את שאריות החומר הנותר במשך זמן העבדות תוך שימוש בספוג עם מים נקיים תוך הפעלת לחץ עדין בתנועות מעגליות.
- בכל מקרה יש לעקוב אחר המפרט המותאם לתנאי התשתית ואפיון הפרוייקט.

צריכה

נקבעת לפי מידות האריח והפוגה עפ"י האמור (מידות במ"מ):

$$\text{ק"ג / חומר מ"ר} = 1.5 \times \frac{(\text{אורך האריח} + \text{רוחב האריח}) \times \text{עומק פוגה}}{\text{אורך אריח} \times \text{רוחב האריח}}$$

לדוגמא באריחים של 15x15 ס"מ בעובי 5 מ"מ ופוגה ברוחב של 5 מ"מ יידרש 0.5 ק"ג למ"ר

$$0.5 \text{ Kg/ m}^2 = 1.5 \times \frac{(150+150) \times 5 \times 5}{150 \times 150}$$

*ניתן לקבל טבלת חישוב מהמחלקה הטכנית.

אזהרות:

- קשה מאוד לנקות חומר שנשאר על פני האריח יותר מ- 60 דקות. ניתן לנסות עם אתנול או מתנול בשיפשוף ידני.
- החומר המערבב שנשאר בתוך הדלי נוטה להתחמם במהירות ועלול להתקשות בתוך זמן קצר מאוד, יש לפזר את החומר המערבב על מגש עבודה.
- הרובה עמידה בפני חומרי ניקוי ביתיים רגילים, חומרי ניקוי של בריכות שחיה וכו' לאחר 7 ימי התקשות.
- חומרים ניתזים כגון קפה, תה ומיצי פירות עשויים להכתים אם אינם מנוקים באופן מיידי.
- החומר עלול לגרום לצריבה קלה בעיניים ובעור. יש להימנע מבליעה ומגע עם העיניים והעור. במקרה של מגע עם העיניים יש להיוועץ ברופא. רצוי להשתמש בכפפות גומי ומסיכת אף.

הרכב:

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com

אפוקסי דו רכיבי: בסיס + מקשה ומלאן עדין דק מגוון. (האריזה מגיעה כשהמקשה והמלאן מעורבבים).

אריזה:

ערכה אחת במשקל 4 ק"ג המחולקת לשני חלקים (מכסה + דלי) לנוחות המשתמש.

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש. אין לאחסן בשמש!

ניקוי:

כלים וידיים במים כל עוד התערובת לא התייבשה.

חיי מדף:

12 חודשים מתאריך הייצור.

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה
החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה.
מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו
ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com