

ARDEX A35 MIX

חומר מליטה מהיר ייבוש, מוכן מראש עם אגרגטים מובחרים ליציקת רצפות תעשייה. בעל התקשות הידראולית מהירה. ליציקות בעובי 1.5-20 ס"מ.

תכונות והתאמה עיקרית:

- מוכן ליציקה בתוספת מים בלבד !
- מתחזק במהירות - לאחר 3 שעות בלבד ניתן לדרוך. (לאחר יום מגיע לחוזק שבטון מגיע לאחר 28 ימים).
- מתייבש מהר - מוכן להנחת ריצוף, PVC, טרצו, אפוקסי וכו' לאחר 24-48 שעות.
- ניתן לצקת כרצפה על גבי תשתית הבטון או כמשטח מנותק ממנו. (בהתאם לעוביים)
- מתאים ליישום עם מערכת חימום תת רצפתית.

נתונים טכניים

ע"פ תקן גרמני DIN 1164

- משקל מרחבי של הטיט הרטוב : כ-2 ק"ג לליטר.

הוראות שימוש

- נקה את התשתית מאבק, לכלוך, שומנים, צבע ומכל גורם העלול להפריע להדבקה טובה.
- יש להכין בכלי ערבוב נקי 3/4 מכמות המים המתאימה ולשפוך את תכולת השק תוך כדי ערבוב (בטפלה או במיקסר חשמלי). במהלך הערבוב יש להוסיף את כמות המים שנותרה עד לקבלת רמת העבידות הרצויה.
- לכל שק יש להוסיף כ-2 ליטר מים בלבד. כמויות המים יכולות להשתנות למרות האמור לעיל כתוצאה משינויי מזג האוויר ועוד. אין להוסיף יותר מ-10% מים מהמומלץ.
- בתשתית לחה או רטובה יש ליישם שכבה חוצצת של ARDEX DPM בשתי שכבות ולאחר מכן ליישם ARDEX A35 MIX (יש להתייעץ מראש עם המחלקה הטכנית)
- בתיקונים יש לחתוך את החלק לתיקון עד בטון יציב ובריא כולל חיתוך הדפנות בזווית ישרה ולמרוח עם ARDEX A35 MIX מעורבב 1:1 עם פריימר P-51. את החומר יש לצקת על משטח כשהפריימר עודו טרי.

עובי יישום

- ARDEX A35 MIX המחובר לתשתית הבטון - מינימום 15 מ"מ.
- ARDEX A35 MIX מופרד מהתשתית - מינימום 57 מ"מ.
- ברצפה צפה - מינימום 75 מ"מ.

אזהרות:

- אין ליישם את החומר בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 35°C.
- בשימוש עם ARDEX A35 MIX בחימום תת רצפתי יש לחכות לפחות 3 ימים לפני חימום הרצפה, לאחר מכן יש לחמם בהדרגה: שלושה ימים בטמפ' של 25°C, ארבעה ימים בטמפ' הרצויה, לאחר מכן לקרר ולהגיע לטמפ' החדר ורק אחר כך ניתן ליישם קרמיקה, PVC ועוד. כמו כן יש להימנע מרוח פרצים בחדר בזמן החימום הראשוני.
- יש להימנע ממגע עם העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף היטב במים במקרה של מגע עם העיניים חובה להיוועץ ברופא.

חלוקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשוקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com

התרגום לעברית הוא לנוחות המשתמש בלבד ובכל אופן הנחיות היצרן על האריזה הן המחייבות.

אריזה:

שק נייר אטום במשקל 25 ק"ג

הרכב:

צמנט מיוחד מעורבב עם אגרגטים מדורגים, מובחרים ומוספים פולימריים

צריכה:

כ-18.5 ק"ג / מ"ר בעובי 1 מ"מ

זמן עבדות:

כ-45 דקות ב-20°C

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

ניקוי:

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר רטוב

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com