

## ARDEX B 12

שפכטל עדין במראה בטון בעובי 5-0.5 מ"מ כגמר פנימי וחיצוני לקירות ותקרות של בטון חזותי / אדריכלי.

תכונות והתאמה עיקרית:

- משמש לציפוי כשפכטל עדין לתשתיות מינרליות סופגות כגון: קירות בטון חשוף, לבנים, בלוק שחור, אלמנטים צמנטיים מתועשים וטיח שחור.
- לשימוש פנימי וחיצוני.
- עובי יישום 0.5-5 מ"מ, ניתן ליישם 5-10 מ"מ בתוספת אגרגט מתאים.
- עמיד בתנאי רטיבות ומזג אויר (בתוספת סילר מתאים).
- משמש להחלקה וחיפוי קירות ותקרות.
- חוזק בלחיצה לאחר 28 יום - 10 מגפ"ס.
- חוזק בכפיפה לאחר 28 יום - 5 מגפ"ס.

### נתונים טכניים

- נקה את המשטח מחלקים רופפים, מזהמים, אבק וכל דבר שעלול למנוע הדבקות טובה לתשתית. וודא תשתית יציבה וקשיחה.
- יש לעבור על הקירות עם ספוג לח להרטבת השטח וניקוי האבק.
- יש למרוח על הקיר פריימר P 51 מדולל עם מים ביחס של 1:3 (3 מים) ולהמתין שעה לייבוש.
- שפוך את תכולת השק 25 ק"ג לדלי המכיל 8.25 ליטר מים או 1 נפח מים עם 2.75 נפח אבקה וערבב עד קבלת עיסה דמוית פסטה.
- מרח את החומר עם שפכטל או סרגל לעובי הרצוי, נקה את הכלים כל מספר דקות.
- זמן העבידות הוא כ-45 דק' בטמפרטורה של כ-20°C.
- יש לאפשר לקיר להתאוורר אך מומלץ להימנע משמש ישירה ורוחות.
- לאחר כשעתיים ניתן לבצע טיח או צבע או להשאיר חשוף.
- לעבודה בעובי של מעל 5 מ"מ, יש להוסיף לתערובת חול רחוף ויבש 0-4 מ"מ ועד 1/3 מנפח האבקה, לעבודה מעל 10 מ"מ יש להוסיף אגרגט 4-8 מ"מ עד 1/3 מנפח היציקה.
- מומלץ להגן על החיפוי עם סילר מתאים, יש לפנות למחלקה הטכנית ליעוץ מכוון פרוייקט.
- בכל מקרה יש לעקוב אחר המפרט המותאם לתנאי התשתית ואפיון הפרוייקט.

### הכנת התשתית ואופן היישום

- נקה את המשטח מחלקים רופפים, מזהמים, אבק וכל דבר שעלול למנוע הדבקות טובה לתשתית. וודא תשתית יציבה וקשיחה.
- יש לעבור על הקירות עם ספוג לח להרטבת השטח וניקוי האבק.
- יש למרוח על הקיר פריימר P 51 מדולל עם מים ביחס של 1:3 (3 מים) ולהמתין שעה לייבוש.
- שפוך את תכולת השק 25 ק"ג לדלי המכיל 8.25 ליטר מים או 1 נפח מים עם 2.75 נפח אבקה וערבב עד קבלת עיסה דמוית פסטה.
- מרח את החומר עם שפכטל או סרגל לעובי הרצוי, נקה את הכלים כל מספר דקות.
- זמן העבידות הוא כ-45 דק' בטמפרטורה של כ-20°C.
- יש לאפשר לקיר להתאוורר אך מומלץ להימנע משמש ישירה ורוחות.
- לאחר כשעתיים ניתן לבצע טיח או צבע או להשאיר חשוף.

#### מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחזיות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

#### לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com

- לעבודה בעובי של מעל 5 מ"מ, יש להוסיף לתערובת חול רחוף ויבש 0-4 מ"מ ועד 1/3 מנפח האבקה, לעבודה מעל 10 מ"מ יש להוסיף אגרגט 4-8 מ"מ עד 1/3 מנפח היציקה.
- מומלץ להגן על החיפוי עם סילר מתאים, יש לפנות למחלקה הטכנית לייעוץ מכוון פרוייקט.
- בכל מקרה יש לעקוב אחר המפרט המותאם לתנאי התשתית ואפיון הפרוייקט.

**אזהרות:**

- אין ליישם טיח בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 35°C.
- יש להימנע מנגע עם העור והעיניים, במקרה של מגע יש לשטוף היטב במים. בכל מקרה יש להיוועץ ברופא.

**התרגום לעברית הוא לנוחות המשתמש בלבד ובכל מקרה הנחיות היצרן על האריזה הן המחייבות**

אריזה:

שק נייר אטום במשקל 25 ק"ג

**הרכב:**

צמנט ומוספים

**צריכה:**

כ 1.2 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ

**זמן עבדות:**

כ-45 דקות (20°C)

**אחסון:**

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

**ניקוי:**

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר טרי

**חיי מדף:**

12 חודשים מתאריך הייצור

**מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה**

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחזיות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

**לייעוץ ופרטים נוספים**

**טלפון:** 04-6178906

**פקס:** 04-6371124

**אתר:** carmit-mrfix.com