

## ARDEX K14 MIX

מדה צמנטית מתפלסת בעלת אפקט ה-ARDURAPID ליישום בעובי 50-8 מ"מ לשימוש פנימי בלבד.

ניתן לצקת בעוביים 0-10 מ"מ מדה מסוג ARDEX K14 החומר יוזמן מהיצרן במיוחד.

תכונות והתאמה עיקרית:

- המדה בעלת אפקט ARDURAPID אינה משחררת מים ואינה מתכווצת.
- מתפלסת היטב, בעלת זרימה טובה ויוצרת פני שטח חלקים, מתאימה במיוחד לציפוי אפוקסי.
- מהירת התקשות: לאחר כ-3 שעות ניתן לדרוך על המדה.
- מהירת ייבוש: לאחר 24 שעות ניתן ליישם על המדה ציפויי רצפה שונים כגון: אריחים, פרקט בהנחה ובהדבקה, PVC, אפוקסי ועוד.
- בעובי 20 מ"מ ומעלה ניתן ליישם ציפויי רצפה שונים לאחר כ-48 שעות.
- מתאימה לרצפות עם חימום תת רצפתי.

### נתונים טכניים

- משקל מרחבי יבש: כ-1.5 ק"ג לליטר
- משקל מרחבי רטוב: כ-2.1 ק"ג לליטר.
- זמן עבידות: כ-30 דקות בטמפרטורה של 20°C.

### הוראות שימוש

- נקה את התשתית מאבק, לכלוך, שומנים, צבע ומכל גורם העלול להפריע להדבקה טובה.
- שטוף התשתית וסלק עודפי מים.
- על תשתית נקבובית סופגת יש ליישם פריימר ARDEX P 51 לפני יציקת המדה. (ראה דף מוצר)
- על תשתית חלקה שאינה סופגת יש ליישם פריימר ARDEX P 82 לפני יציקת המדה. (ראה דף מוצר).
- יש להכין בכלי ערבוב נקי 3/4 מכמות המים המתאימה ולשפוך את תכולת השק תוך כדי ערבוב. במהלך הערבוב יש להוסיף את כמות המים שנתרה עד לקבלת רמת העבידות הרצויה.
- יחס ערבוב: כ-4 ליטר מים עם 25 ק"ג אבקה או 1 ליטר מים עם 4 נפח אבקה. כמויות המים יכולות להשתנות למרות האמור לעיל כתוצאה משינויי מזג האוויר ועוד.
- ניתן ליישם את החומר באופן ידני אך מומלץ במשאבה

### אזהרות:

- אין ליישם את החומר בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 35°C, חשוף לשמש או לרוחות.
- יש להימנע ממגע עם העור והעיניים, במקרה של מגע יש לשטוף היטב במים. במקרה של מגע עם העיניים חובה להיוועץ ברופא.

### אריזה:

שק נייר במשקל 25 ק"ג

### צריכה:

#### מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחזיות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

#### לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com

כ- 1.6 ק"ג למ"ר בעובי של 1 מ"מ - חסכוני במיוחד!

**ניקוי:**

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר רטוב

**אחסון:**

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

**חיי מדף:**

12 חודשים מתאריך הייצור

**מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה**

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

**לייעוץ ופרטים נוספים**

**טלפון:** 04-6178906

**פקס:** 04-6371124

**אתר:** carmit-mrfix.com