

ARDEX P51

פריימר אקרילי מקשר לתשתיות סופגות, לשימוש פנימי בלבד.

תכונות והתאמה עיקרית:

- משמש כחומר מקשר בין חומרים צמנטיים לבין סוגי התשתיות הבאות: רצפות וקירות בטון, בלוקי בטון, בלוקי איטונג, תשתיות גבס וכל תשתית נקבובית סופגת אחרת.
- לאחר דילול החומר עם מים מתקבלת תמיסה המשפרת את התקשרות החומר המיושם לתשתית.
- מונע הופעה של בועות בשל יכולת למנוע עליית גזים מתוך הבטון (outgassing).

הכנת תשתית ואופן הישום

- נקה היטב פני השטח מלכלוך, אבק, חלקים רופפים וחומרים זרים או כל גורם העלול להפריע להדבקה טובה, יש לייבש היטב. יש לערבב את החומר היטב עם פתיחת המיכל בעזרת מערביל חשמלי.
- החומר מיועד לדילול עם מים ביחס הנקבע על פי סוג התשתית:
- רצפות בטון לא חלקות - P-51: מים, בדילול נפחי של 2:1 בהתאמה.
- רצפת בטון גס, יציקות של ARDEX A35 : P-51: מים בדילול נפחי של 1:1 בהתאמה.
- יש ליישם את הפריימר בעזרת מטאטא או מברשת ע"י הברשה בכמות של כ-400 גרם / מ"ר (לאחר ערבוב המים) על פני התשתית אך בכל מקרה יש להקפיד על כיסוי מלא של השטח באופן אחיד, לא להשאיר חלקים יבשים או מוצפים ("שוליות").
- את המדה או הדבק יש ליישם כעבור מינימום 1-5 שעות, תלוי ביישום (יש להתייעץ מראש) (בטמפ' נמוכה ובלחות גבוהה זמן ייבוש הפריימר איטי יותר).
- אין להשאיר את הפריימר לאחר המריחה חשוף לשמש או לרוחות, מומלץ לא לדרוך על השטח.
- בכל מקרה יש לעקוב אחר המפרט המותאם לתנאי התשתית ואפיון הפרוייקט.

אזהרות:

- החומר עלול לגרום לצריבה קלה בעיניים ובעור. יש להימנע ממגע עם העור והעיניים, במקרה של מגע עם העיניים יש להיוועץ ברופא. רצוי להשתמש בכפפות גומי.
- יש למרוח רק על רצפות יבשות

אריזה:

10 ק"ג במיכל פלסטיק אטום

הרכב:

לטקס סינטטי על בסיס מים

צריכה:

- 10 ק"ג P-51 המדוללים ביחס של 3:1 מכסים כ-100 מ"ר.
- 10 ק"ג P-51 המדוללים ביחס של 2:1 מכסים כ-75 מ"ר
- 10 ק"ג P-51 המדוללים ביחס של 1:1 מכסים כ-50 מ"ר.
- 10 ק"ג P-51 שאינו מדולל מכסים כ-10 מ"ר.

חלוקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com

*משתנה כפונקציה של ספיגות וחיספוס פני השטח.

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

ניקוי:

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר רטוב

חיי מדף:

12 חודשים מתאריך הייצור

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com