

סילר דו-רכיבי מפוליאוריתן אליפאטי לאיטום והגנה על מדות מתפלסות, בטון ועוד.

תכונות והתאמה עיקרית:

- ARDEX R65P מיועד לתמוך בתנועת הולכי רגל או תנועה קלה (גלגלים או צמיגי גומי רכים).
- החומר שקוף, בגוון מט, בעל עמידות כימית ופיזית טובה. החומר עמיד במים ומפחית הידבקות של אבק למשטח.
- הידבקות מצויינת למדה צמנטית ובטון.
- לשימוש חוץ ופנים-עמיד UV לא מצהיב.
- מראה מט משי.
- עמידות טובה נגד שחיקה.
- עמידות טובה נגד כתמים.
- עמידות גבוהה במים.
- ליישום על קירות ורצפות.

נתונים טכניים

מגיע בערכה מוכנה לערבוב

- צפיפות: כ- 1.1 גר'/סמ"ק
- עבירות: 30 דקות (20°C)
- צביעה חוזרת: 2-4 שעות (20°C)
- תנועה קלה: 24 שעות (20°C)
- ייבוש מלא: 7 ימים (20°C)

הכנת תשתית ואופן היישום

- וודא שהתשתית נקייה מאבק, גריז ושמנים וללא כל תשתית או חומר אשר עלולים למנוע את ההידבקות.
- ערבב את הבסיס בנפרד ולאחר מכן הוסף את המקשה. יש למזוג את החומר המקשה לתוך הבסיס ולערבב באמצעות מערבב במהירות נמוכה עד אחידות. יש להימנע מערבוב יתר בכדי למנוע היווצרות בועות.
- שפוך את המוצר לתוך מגש צביעה ומרח מיד שכבה דקה באמצעות גלגלת צביעה (רולר) שערות קצרות.
- וודא יישום אחיד על פני כל המשטח, והימנע מהצטברויות של חומר וחפיפות נרחבות או צביעת יתר. יש לוודא שהגלגלת אינה רוויה בחומר מאחר וטיפות עלולות לנשור על המשטח הצבוע. הוצא מהגלגלת כל סיבים רופפים לפני השימוש ב-ARDEX R65P.
- מרגע שהשכבה הראשונה התייבשה (זמן הייבוש משתנה בהתאם לתנאים הסביבתיים, כאשר הייבוש יהיה מהיר יותר בתנאים של אוורור טוב והיעדר טמפרטורות נמוכות), ניתן למרוח שכבה שניה אנכית (שתי וערב) לכיוון הצביעה של השכבה הראשונה, תוך נקיטה באותם אמצעי זהירות ובאותו אופן של מריחה.
- צריכת החומר כ- 100 גר'/מ"ר לשכבה, כאשר הכמות עשויה להשתנות בהתאם למצב התשתית ואופן היישום, יש למרוח תמיד יותר משכבה בודדת.
- תחזוקה:ניקוי ותחזוקה סדירים נחוצים על מנת לשמור על תכונות המשטח, אשר צופה באמצעות ARDEX R65P.
- יש לנקות נוזלים שנשפכו מאחר וחשיפה ממושכת מגבירה את הריכוז של המוצר וסיכוני הכתמה. נערכו מבחנים עם מוצרי הבית והמטבח השכיחים ביותר, אשר הדגימו את העמידות המצויינת לכתמים, למרות שרצוי להימנע מחשיפה ממושכת למוצרים שעלולים לגרום לכתמים. באזורים עם תנועה רבה, עמידות למים ושחיקה תהיה מופחתת, במקרים אלה, הכן שיש שחיקה רבה ייתכן שתידרש צביעה חוזרת.
- יש להתייעץ עם המחלקה הטכנית שלנו במקרה של תנאים סביבתיים אחרים.

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com

אזהרות:

- היישום צריך להתבצע בטמפרטורות של 10°C- 30°C ובלחות יחסית של מתחת ל- 85%.
- המוצר אינו דליק. יש להימנע ממגע בעור ובעיניים. במקרה של מגע בעור, יש לשטוף מיידית עם הרבה מים וסבון ולמרוח קרם לחות.
- הרחק מהישג ידם של ילדים
- במקרה של מגע בעיניים, יש לשטוף מיידית במים ולפנות לקבלת עזרה רפואית.
- במקרה של שפיכה, יש לספוג באמצעות חומר סופג כגון חול ולפנות בהקדם האפשרי.
- אין לשפוך לתוך ביוב.

אריזה:

3.3 ק"ג, שני מיכלי פלסטיק

צריכה:

כ- 100 גר"/מ"ר לשכבה, כפול 2-3 שכבות (תלוי בספיגות התשתית)

הרכב:

לכה דו-רכיבית פוליאוריתן אלופאטי על בסיס מים.

תשתית:

מדה ובטון

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

ניקוי:

יש לנקות את הכלים מייד לאחר השימוש באמצעות מים. מרגע שהחומר התקשה יהיה צורך לגרדו באופן מכני.

חיי מדף:

12 חודשים מתאריך הייצור

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com