

## PANDOMO K1

מדה צמנטית דקורטיבית המשמשת כגמר סופי, מתוצרת ארדקס גרמניה בעל אפקט ה-ArduRapid לשימוש פנימי בלבד. קיימת גרסה K2 המאשרת ציפוי רצפה צמנטי דק 2-4 מ"מ. חזק ועמיד במיוחד!

תכונות והתאמה עיקרית:

- מדה מתפלסת דקורטיבית ברמה איכותית ביותר המשמשת למגורי יוקרה, לובי, מסעדות ועוד.
- עובי יישום 5-10 מ"מ!
- מהווה שכבה עליונה וסופית.

### נתונים טכניים

- משקל מרחבי יבש: כ-1.4 ק"ג / ליטר.
- משקל מרחבי של הטיט הרטוב: כ-2 ק"ג / ליטר.
- זמן פתוח של 30 דקות בטמפ' של 20°C.

חוזק בכפיפה		חוזק בלחיצה	
3 מגפ"ס	לאחר 24 שעות	13 מגפ"ס	לאחר 24 שעות
5 מגפ"ס	לאחר 7 ימים	20 מגפ"ס	לאחר 7 ימים
8.5 מגפ"ס	לאחר 28 ימים	30 מגפ"ס	לאחר 28 ימים

### בדיקת קושי פני המדה בעזרת כדור

45 מגפ"ס	לאחר 24 שעות
65 מגפ"ס	לאחר 7 ימים
80 מגפ"ס	לאחר 28 ימים

### הכנת תשתית ואופן היישום

- נקה את התשתית מאבק, לכלוך, חלקים רופפים, שמנים ומכל גורם העלול להפריע להדבקה טובה.
- התשתית צריכה להיות חזקה ויציבה בהתאם לתקן.
- במקרה של תשתית בטון, על הבטון להיות יבש מינימום 28 ימים לאחר היישום.
- שטוף את התשתית וסלק עודפי מים על מנת לקבל תשתית יבשה ונקייה.
- יש לבצע חספוס להגדלת שטח הפנים ושיפור ההידבקות.
- יש למרוח פרמייר אפוקסי ARDEX PRIMER E בכמות של כ-300 גר' / מ"ר ועל השכבה הטרייה לפזר קוורץ (0.6-0.8 מ"מ), בכמות של כ-0.7 ק"ג / מ"ר.
- יש לבצע תפרים עפ"י תוכנית תפרים שתורכב מראש בהתייעצות עם חברת כרמית.
- לאחר 24 שעות יש לבצע ליטוש קל ושאיבת עודפים ולצקת את המדה.
- המדה תעוררב לפי היחס הבא: שק אחד PANDOMO K1 עם כ-5.25 ליטר מים נקיים, ערבב במשך כ-2 דקות בעזרת מערבול חשמלי ידני, המתן דקה וערבב שוב לפרק זמן של כ-2 דקות.

### חלוקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

### לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com

- אופן היציקה יבוצע עפ"י מפרט מסודר בהתאם לפרוייקט.
- עפ"י הוראות היצרן חובה ליישם סילר כגמר סופי. יש להתייעץ עם המחלקה הטכנית של כרמית לגבי סוג הסילר ואופן יישומו.

#### אזהרות:

- אין להוסיף לתערובת מוספים וכול חומר אחר
- אין ליישם באזורים רטובים.
- חובה לבצע יציקת פנדומו באמצעות קבלן שהוסמך והוכשר לעבודה מסוג זה.
- אין ליישם את החומר בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 30°C.
- יש להימנע ממגע עם העור והעיניים, במקרה של מגע יש לשטוף היטב במים. במקרה של מגע עם העיניים יש להיוועץ ברופא.
- חובה לצקת את המדה דרך רשת סינון.

#### אריזה:

שק במשקל 25 ק"ג

#### צריכה:

כ-1.5 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ

#### הרכב:

מליטה צמנטית ומוספים פולימריים

#### הערה:

ARDEX Pandomo הינו מוצר דקורטיבי ברמה גבוהה ביותר אשר דורש יישום קפדני ביותר בהתאם להסמכה של חברת ARDEX גרמניה / ספרד. היישום יבוצע ע"י קבלנים מוסמכים בלבד

#### אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

#### ניקוי:

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר רטוב

#### חיי מדף:

6 חודשים מתאריך הייצור

#### חלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

#### לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com