

## REP-MUR F

מלט לתיקוני בטון קונסטרוקטיביים בדירוג R3 לעבודה בעובי 5-70 מ"מ בשכבה אחת. לשימוש פנימי וחיצוני.

### ישנה גרסה הניתנת להתזה REP-MUR F MIX.

#### תכונות והתאמה עיקרית:

- לשיקום דק עד עבה ללא צורך בבניית שכבות בחוזק גבוה ביותר.
- לאחר 6 שעות מתחזק לדריכה.
- בלתי מתכווץ.
- משמש לתיקונים אופקיים ואנכיים ולכיסוי ברזל זיון פגוע לאחר מריחה של Adilatex.
- עביד (טיקוסטרופי) ללא צורך בתבנית על קירות, רצפות ותקרות.
- מתאים במיוחד לסביבה ימית ומפעלי כימיקלים - בעל תוספים מגיני ברזל בסביבה קורוזיבית.
- בעל יכולת הידבקות מעולה למגוון תשתיות.
- לשימוש פנים וחוץ.

#### נתונים טכניים

- משקל מרחבי של הטיט הרטוב: כ-1.7 ק"ג / ליטר.
- זמן עבירות בטמפרטורה של 20°C - כ-45 דקות.
- חוזק לחיצה לאחר 28 ימים - כ-45 מגפ"ס.
- חוזק בכפיפה לאחר 28 ימים - כ-9.3 מגפ"ס.

#### הכנת התשתית ואופן היישום

- נקה התשתית מאבק, לכלוך, שומנים, צבע, חלקים רופפים ומכל גורם העלול להפריע להדבקה טובה.
- ניתן ליישם על תשתית יבשה ולחה אך היא חייבת להיות חזקה ומסוגלת לשאת עומסים.
- בטמפרטורת עבודה גבוהה יש להרטיב את מקום התיקון עד להספגה.
- על תשתית נקבובית וסופגת יש ליישם פריימר ARDEX P-51 (ראה דף מוצר).
- על תשתית חלקה שאינה סופגת יש ליישם פריימר ARDEX P-82 (ראה דף מוצר).
- במשטחים נקבוביים יש ליישם שכבה דקה של חומר וללחוץ בכוח אל תוך שטח המגע של התיקון. לאחר מכן יש ליישם את השכבה בעובי הדרוש.
- במקומות בהם נדרש תיקון בעובי של עד 5 מ"מ יש לבצע שכבת פריימר ARDEX P-51 או Adilatex מקדימה.
- במקומות בהם נדרש תיקון הגדול מ-70 מ"מ ניתן לבצע בשכבות, ממתניים לייבוש ראשוני ומורחים Adilatex כפריימר. ליחס ערבוב: 4 ליטר מים עם 25 ק"ג אבקה או 1 נפח מים לכל 4 נפח אבקה.
- יש להכין בכלי ערבוב נקי 3/4 מכמות המים המתאימה ולשפוך את תכולת השק תוך כדי ערבוב. במהלך הערבוב יש להוסיף את כמות המים שנותרה עד לקבלת רמת העבידות הרצויה. כמויות המים יכולות להשתנות למרות האמור לעיל כתוצאה משינויי מזג האוויר ועוד. בכל מקרה יש לעקוב אחר המפרט המותאם לתנאי התשתית ואפיון הפרוייקט.
- משמש כמערכת לשיקום בטון יחד עם Adilatex להגנה על ברזל זיון.

#### אזהרות

- אין ליישם את החומר בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 35°C.

#### חלוקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחזיות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

#### לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com

■ יש להימנע ממגע עם העור והעיניים, במקרה של מגע יש לשטוף היטב במים. במקרה של מגע עם העיניים חובה להיוועץ ברופא.

**אריזה:**

שק נייר אטום במשקל 25 ק"ג

**צריכה וכושר כיסוי:**

כ-1.45 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ (כל שק מכסה כ-1.7 מ"ר בעובי 10 מ"מ) -חסכוני!

**אחסון:**

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש.

**ניקוי:**

במים זורמים כל עוד התערובת לא התייבשה

**חיי מדף:**

12 חודשים מתאריך הייצור

**מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה**

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

**לייעוץ ופרטים נוספים**

**טלפון:** 04-6178906

**פקס:** 04-6371124

**אתר:** carmit-mrfix.com