

דבק מהיר ARDEX S22 C2FE-S1

דבק צמנטי מהיר מאוד להדבקה בעובי 5-22 מ"מ לשימוש פנימי בלבד. מתאים במיוחד לעבודות בן לילה ברצפות תעשייה, מסחר ולהדבקת אבן טבעית.

תכונות והתאמה עיקרית:

- מהיר התקשות - ניתן לדריכה לאחר כשעתיים.
- מתאים במיוחד לריצוף בן לילה של קניונים, סופרמרקטים, מרכזי מסחר ועוד.
- מהיר ייבוש - ניתן ליישום רובה צמנטית לאחר כ-3 שעות.
- אינו מכתים אריחים סופגים (מתאים להדבקת אבן טבעית, שיש, ציפחה, אבן חול וכדומה) אינו משחרר מים בעל אפקט ה-ArduRapid.
- מאושר לעבודות ריצוף של אריחי אבן קיסר.
- עמיד בקיפאון עד -20°C מעלות צלזיוס. מתאים לעבודה במקרים ומקפואים.
- מתאים לריצפות עם חימום תת רצפתי.

נתונים טכניים

- משקל מרחבי יבש - כ-1.1 ק"ג לליטר.
- משקל הטיט הטרי - כ-1.55 ק"ג לליטר.
- זמן עבירות בטמפרטורה של 20°C - כ-30 דקות.
- זמן פתוח בטמפרטורה של 20°C - כ-10 דקות.
- חוזק הדבקה - 1.5-2 מגפ"ס (לאחר 28 ימים).
- חוזק הדבקה ראשוני - לאחר 6 שעות בלבד מגיע ל-0.5 מגפ"ס לפחות !

הוראות שימוש

- נקה התשתית מאבק, לכלוך, שומנים, צבע, חלקים רופפים ומכל גורם אחר העלול להפריע להידבקות טובה.
- על התשתית להיות חזקה ויציבה בהתאם לתקן.
- על התשתית להיות יבשה.
- על תשתית נקבובית וסופגת יש ליישם פריימר ARDEX P-51 (ראה דף מוצר).
- על תשתית חלקה שאינה סופגת (אריחים קיימים וכו') יש ליישם פריימר ARDEX P-82 (ראה דף מוצר).
- יחס ערבוב : 8.25 ליטר מים עם 25 ק"ג אבקה או 1 נפח מים עם 2.75 נפח אבקה (הערבוב יעשה בדלי בנפח 30 ליטר לפחות).
- יש להכין בכלי ערבוב נקי 3/4 מכמות המים המתאימה ולשפוך את תכולת השק תוך כדי ערבוב. במהלך הערבוב יש להוסיף את כמות המים שנוותרה עד לקבלת רמת העבירות הרצויה. כמויות המים יכולות להשתנות למרות האמור לעיל כתוצאה משינויי מזג האוויר ועוד.
- חובה למרוח שכבה דקה וחלקה על גב האריח להבטחת כיסוי מלא.
- יש למרוח בעזרת הצד הישר של כף הטייחים (מאלג') שכבה חלקה של 1-2 מ"מ בלחיצה חזקה על התשתית ולאחר מכן יש לצקת את הדבק הטרי על התשתית ולסרק אותו עם הצד המשונן של המאלג' בזווית של 60° , המאלג' יהיה בעל שיניים המתאימות לעובי ההדבקה הרצוי.
- הנח את האריח תוך לחיצה, טיטול ונקישות עד קבלת מגע מלא בין האריח לדבק והגעה למיקום הרצוי, עודפי הדבק צריכים לצאת מצידי האריח להבטחת הדבקה.
- להדבקת אריחים בעלי ספיגות נמוכה (טרצו אפוקסי, גרניט פורצלן כולל אבן קיסר) יש לבצע מריחה על גב האריח 24 שעות לפחות לפני הדבקת האריח עצמו בעובי 3 מ"מ. בעת הריצוף יש לבצע מריחה נוספת "טריה" על 100% גב האריח.

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com

- השאר פוגות פתוחות של מינימום 3 מ"מ. פוגות ניתן למלא לאחר 3 שעות ברובה אקרילית ARDEX FG Flex, או ברובה אפוקסי ARDEX WA.
- בכל מקרה יש לעקוב אחר המפרט המותאם לתנאי התשתית ואפיון הפרוייקט. צוות כרמית יגיע להדריך עפ"י הזמנה מתואמת מראש.

בקרת איכות

- יש לדגום באמצעות הרמת האריח כשהדבק עדיין טרי ומיד לאחר ההדבקה ולוודא כי עובי ההדבקה עונה על הדרישות וכי הדבק מכסה 100% משטח האריח כך שאין חללי אוויר.
- לפני מילוי המישקים יש לבצע בדיקות הידבקות ע"י הקשה על פני האריח. כאשר האריח אינו נדבק כהלכה נשמע צליל חלול.

אזהרות:

- אין ליישם את החומר בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 35°C.
- החומר עלול לגרום לצריבה קלה בעיניים ובעור. יש להימנע מבליעה וממגע עם העיניים והעור. במקרה של מגע עם העיניים יש להיוועץ ברופא. רצוי להשתמש בכפפות גומי.

אריזה: שק נייר במשקל 25 ק"ג.

צריכה: כ- 1.2 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ - חסכוני!

הרכב: צמנט, אגרגט מדורג ומוספים פולימרים מיוחדים

אחסון: באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

ניקוי: כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר טרי

חיי מדף: 12 חודשים מתאריך הייצור

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com